

Idrofughe 2K

TIPOLOGIA:
fugante **ELASTICO**

Caratteristiche

IDROFUGHE 2K è una malta cementizia ad alte prestazioni modificata con polimeri per la stuccatura di fughe fino a 6 mm.

Campi di applicazione

Stuccatura all'interno e all'esterno di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo.

Preparazione dei supporti

Prima di iniziare la stuccatura delle fughe attendere che la malta di allettamento o che l'adesivo siano completamente induriti. Le fughe devono essere pulite, esenti da polvere e vuote per almeno i 2/3 dello spessore delle piastrelle.

Modalità di impiego

Versare IDROFUGHE 2K sotto agitazione in un recipiente pulito e contenente acqua pulita in quantità pari a circa il 24% in peso. Mescolare con un trapano a basso numero di giri per evitare un eccessivo inglobamento di aria fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Utilizzare l'impasto entro 2 ore dalla preparazione.

Riempire bene le fughe con l'impasto di IDROFUGHE 2K utilizzando l'apposita spatola in gomma senza lasciare vuoti o dislivelli. Togliere l'eccesso sulla superficie muovendo la spatola diagonalmente alle fughe ad impasto ancora fresco.

Quando l'impasto perde la sua plasticità e diventa opaco, normalmente dopo 10-20 minuti pulire il residuo con una spugna umida.

I pavimenti sono pedonabili dopo circa 24 ore.

Dati tecnici ed applicativi

Confezione	Sacco 25 kg
Colore	Grigio cemento
Miscelazione con acqua	24%
Massa volumica dell'impasto	Circa 2000 kg/m ³
Durata dell'impasto a 20°C	2 ore
Pedonabilità	36 ore
Consumi	In base al formato della piastrella e al tipo di fugatura.

Avvertenze

Le informazioni riportate e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.