

SANOTHERM RINZAFFO

Rinzafo cementizio

Caratteristiche

SANOTHERM RINZAFFO è un premiscelato pronto all'uso da mescolare solamente con acqua, composto da leganti idraulici, additivi chimici, fibre sintetiche ed inerti granulometricamente selezionati. Dopo la miscelazione si ottiene una malta tixotropica di consistenza plastica, ben lavorabile idonea per l'applicazione meccanica o manuale.

Campi di applicazione

SANOTHERM RINZAFFO viene utilizzato come aggrappante e regolatore del potere assorbente del sottofondo per la successiva applicazione del prodotto della linea SANOTHERM.

Supporti idonei

Laterizi in genere, calcestruzzo, intonaci minerali.

Preparazione dei supporti

Le superfici dovranno essere prive di polvere, compatte, prive di efflorescenze saline e di parti non aderenti o in via di distacco, prive di olii, grassi, disarmanti, pitture o residui di queste ultime.

Modalità di impiego

Applicare Sanotherm rinzafo manualmente o a proiezione meccanica fino a completa copertura della parete, far maturare per almeno 24 ore prima di procedere all'applicazione degli intonaci termici SANOTHERM.

Dati tecnici ed applicativi

Aspetto	Polvere grigia
Confezione	Sacco da 25 kg
Peso specifico	1780 kg/m ³
Granulometria massima	3 mm
Tempo di miscelazione	5 minuti
Resistenza a compressione (28gg)	8 N/mm ²
Spessore ottimale	5/7 mm
Tempo di vita dell'impasto (20 °C)	1 ora
Temperatura di applicazione	+5 - +35°C
Acqua d'impasto	15-16 %
Tempo di conservazione	12 se mantenuto in ambiente asciutto e fresco in confezioni originali sigillate

Avvertenze

Il prodotto non deve essere applicato sotto l'azione diretta dei raggi del sole, sotto la pioggia, ad una temperatura inferiore a +5°C o col pericolo di gelate. Non aggiungere antigelo.

Non applicare su supporti riscaldati, in pieno sole o in presenza di forte vento.

Non aggiungere acqua al prodotto già impastato.

Non applicare su superfici in gesso.

Per un ottimale indurimento mantenere umida la superficie per due giorni dopo l'applicazione