

MICROLAT I KONCENTRUAR

LENG QUMESHTOR AKRILIK I PERQENDRUAR

Karakteristika

MICROLAT është një përzierje në shpërhapje ujore me bazë kapolimerësh stirenë-butadienë akrilikë me mbetje të lartë të thatë që përmban agjentë stabilizues. Përdoret si shtesë për përzierjen çimentore ORSAN për të përmirësuar karakteristikat mekanike dhe ngjeshjen e pakthyeshme me sipërfaqet që janë shumë të lëmuara. Gjithashtu përdoret si promotor ngjitjeje për anime ose restaurime të vogla çimentore.

Fusha e përdorimit

Si promotor ngjitjeje shtesë për çimento osmotike Orsan.

Si agregat plastifikues shtesë për të lehtësuar aplikimin e llaçeve në përgjithësi si dhe për riparimin e betonit.

Me çimento dhe ujë kur rifillon hedhja si dhe për restaurime me trashësi të mesme e të vogël.

Avantazhet

- Përmirëson karakteristikat mekanike të parapërziesve çimentorë Orsan e të llaçeve në përgjithësi.
- Rrit aftësinë ngjitëse mbi sipërfaqe të lëmuara.
- Bën që produkti përfundimtar të ketë më shumë plasticitet dhe të jetë më i punueshëm

Materialet e duhura

Suva të vjetra çimentore

Materiale betoni

Rifillim hedhjeje

Përgatitje e sipërfaqeve

Sipërfaqet për t'u trajtuar me llaçe të bardha që përmbajnë **MICROLAT** duhet të jenë të pastërta, pra pa vajëra, yndyrëra etj. Nëse është e nevojshme të spërkatet me rërë të imët ose të lahet me ujë me presion. Sipërfaqet tepër të lëmuara shkriohen. Përforcohen pjesët e shprishura.

Mënyra e përdorimit

Produktit çimentor shtoji **MICROLAT** duke pasur parasysh dobinë përfundimtare. Për çimentot osmotike shtoj me ujë sipas dozave të përshkruara e përziej me kujdes; i njëjti modalitet vlen edhe për llaçet ose tretësirat Orsan dhe/ose me vetëm çimento për përgatitjen e çimentove të bardha për të filluar hedhjen.

Të dhëna teknike* dhe aplikuese**

* Pamja	lëng i bardhë
* Pesha specifike	rreth 1.050 kg/l
* Ambalazhimi	shishe 1 kg, enë (fuçi) 5-20 kg
* Koha e rrjetëzimit	rreth 2 orë
* Përzierja për 25 kg produkt në çimento osmotike	1 kg MICROLAT + 5-6 l ujë
Ilaç çimentorë	1 kg MICROLAT + 3-3.5 l ujë
çimento e bardhë	1 kg MICROLAT + 2-3 l ujë
* Temperatura e përdorimit	+5/ +35° C
* Koha e ruajtjes	12 muaj nëse ruhet nga dielli, burimet e nxehtësisë dhe ngrirja.

Paralajmërimë

** Të mos aplikohet mbi sipërfaqe të tejnxejura, të lagura, ku fryn shumë erë apo në pishë të diellit.

Për Ilaçet e çimentot e bardha që përmbajnë **MICROLAT**:

** Mos aplikohet mbi sipërfaqe të paqëndrueshme, të lëvizshme apo të pluhurosura, nëse nuk janë përforcuar më parë.

** Të ruhen pjesët që duhen mbajtur pastër

** Të mos aplikohet mbi sipërfaqe me lagështirë.

** Veglat e përdorura të lahen me ujë menjëherë pas përdorimit.

Vërejtje: Vlera të tilla u referohen provave laboratorike në lagështi dhe temperatura konstante. Po këto mund të ndryshojnë në varësi të kushteve të vënies në zbatim